 Centro de Toledo Laboratorio de Materiales de la Construcción C/ Río Cabriel s/n - 45007 Toledo Tel.: 925 241162 - Móvil: 630 968 786 e-mail: info@notio.es
	Area de ÁRIDOS Nº de informe: 24/5-0409 Nº de expediente: 24/5-0409	

* Nota: Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.
Solamente están amparados por la acreditación los ensayos expresamente identificados como tales.

INFORME DE ENSAYOS

PETICIONARIO
ARIDOS MORÓN, S.L Ctra. Morón-Puebla Cazalla, Km, 2.9 41530 - Morón de la Frontera Sevilla


IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Identificación según el cliente: ARENA, CANTERA SAN CRISTÓBAL, MORÓN. Fecha de recepción: 15/05/2024



MÉTODOS DE ENSAYO REALIZADOS								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ensayo y documento utilizado</th> <th>Acred. ENAC</th> <th>Fecha de inicio</th> <th>Fecha de finalización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Otros - Índice de Blancura (coordenadas CIE-Lab)</td> <td>*</td> <td>16/05/2024</td> <td>17/05/2024</td> </tr> </tbody> </table>	Ensayo y documento utilizado	Acred. ENAC	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Otros - Índice de Blancura (coordenadas CIE-Lab)	*	16/05/2024	17/05/2024
Ensayo y documento utilizado	Acred. ENAC	Fecha de inicio	Fecha de finalización					
Otros - Índice de Blancura (coordenadas CIE-Lab)	*	16/05/2024	17/05/2024					

OBSERVACIONES
Nota: Las incertidumbres de este informe están expresadas en valor absoluto.

MUESTREO
Producto enviado e identificado por el cliente
<ul style="list-style-type: none"> • Persona que realizó el muestreo: - • Fecha del muestreo: - • Lugar del muestreo: - • Condiciones ambientales: - • Procedimiento de muestreo utilizado: - • Identificación del muestreo: -
Nota: el muestreo está fuera del alcance de la acreditación ENAC.

Fecha de emisión del informe: 21 de Mayo de 2024

	Fdo: Avelino Tirado Alonso Director Técnico 
La autenticidad del informe se comprueba en www.notio.es/clientes con su usuario y clave de acceso. Cualquier impresión de este archivo será considerada una copia.	

		 Centro de Toledo Laboratorio de Materiales de la Construcción C/ Río Cabriel s/n - 45007 Toledo Tel.: 925 241162 - Móvil: 630 968 786 e-mail: info@notio.es
	Area de ÁRIDOS Nº de informe: 24/5-0409 Nº de expediente: 24/5-0409	

* Nota: Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.
Solamente están amparados por la acreditación los ensayos expresamente identificados como tales.

RESULTADOS

Otros - Índice de Blancura (coordenadas CIE-Lab) *

Medidas	Coordenadas CIE L*a*b*		
	L*	a*	b*
1	90,57	0,02	2,46
2	90,37	0,04	2,68
3	90,01	0,03	2,85
4	90,49	0,02	2,49
5	90,39	0,01	2,47
Media	90,37	0,02	2,59
Índice blancura (Hunter). WI (%)			82,67

NOTAS: - Los resultados de este informe se refieren exclusivamente a la muestra sometida a ensayo, en el momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
Este informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de NOTIO.
El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente.